

Pegalo Sellador de Silicona Neutro

Ref.: Q/JL SX01P03-202001

No.: TDS20EA033EN-G020

Fecha de revisión: 2024-09-25

Fecha de emisión: 2024-09-25

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

- Pegalo Sellador de Silicona Neutro es un sellador de curado neutro de una parte con alto rendimiento y excelente capacidad climática, que no se ve afectado por temperaturas extremas.
- Es una silicona multiusos de alta calidad, muestra una excelente adherencia sin imprimación a los materiales más comunes.
- Es ampliamente utilizado en la construcción y la decoración del hogar para la adhesión y el sellado de juntas donde se necesita un
- Pegalo Sellador de Silicona Neutro se produce bajo el estándar de ISO9001 & ISO14001 y cumple con los requisitos de RoHS.

APLICACIONES TIPICAS

- Se utiliza para el sellado de diversas instalaciones de ventanas y puertas.
- Se utiliza en las uniones de sistemas de ventanas y puertas mayores con vidrio, material de acero inoxidable.
- Se puede utilizar para la decoración de vidrio interior y exterior.

CARACTERISTICA

- Impermeabilización
- No se desploma
- No corrosivo
- Adherencia sin imprimación a la mayoría de los materiales
- Cura neutra y sin olor
- Antifúngico

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ítems	C*a/T*b/S*c/O*d	Unidad	Valor típico	Requisito	Test Std	Eqv. Std
Apariencia		/	/	Pasta fina y uniforme	Q/JL-00-T001	
Densidad		g/cm3	0.96	0.96±0.10	GB/T 13477.2	
Tack free	///Finger	min	5	≤15	GB/T 13477.5	ASTM D2377:2000
Flacidez		mm	0	≤1	GB/T 13477.6	ISO 7390
Dureza, Shore A	7d///	/	24	20~30	GB/T 531.1	ISO 48-4
Profundidad de curado	24h///	mm	2.5	≥2.0	GB/T 32369	
	7d///	mm	6.0	≥5.0	GB/T 32369	
Elongación a la rotura	7d///	%	800	≥500	GB/T 528	ISO 37
Resistencia a la tracción	7d///	MPa	0.9	≥0.7	GB/T 528	ISO 37

Notas:

*a, Acondicionamiento, la muestra está condicionada a (23±2) °C, (50±5)% de humedad relativa si no se especifica;

*b, Condición de prueba, la muestra se prueba a (23±2) °C, (50±5)% de humedad relativa si no se especifica;

*c, Sustrato

*d, Es necesario especificar otros.

Los datos anteriores están destinados a proporcionar orientación para su uso y no deben usarse para escribir especificaciones de productos

INSTRUCCIONES DE USO

TEMPERATURA DE APLICACIÓN: +5 °C a +45 °C

- La superficie debe estar limpia y libre de grasa y pegamento viejo. Enmascare la superficie lisa para simplificar la limpieza.
- Use el sellador después de que el agente de limpieza se seque, alrededor de 1 ~ 2 minutos después. Puede usar dos paños diferentes, uno para el agente de limpieza y el otro para el sellador. (Tenga en cuenta que los dos no se pueden mezclar juntos, y la segunda tela será de algodón mejor purificado y sin recoger).
- Para una mejor apariencia, cubra el exterior de las áreas de las juntas con grifos enmascaradores antes de la aplicación.
- Corte la boquilla al tamaño deseado y extruya el sellador en las áreas de las juntas. Coloque la herramienta inmediatamente después de la aplicación del sellador, alise y retire la cinta adhesiva antes de las pieles del sellador.

RESTRICCIONES

1. Al sustrato que la temperatura superficial supere los +50°C o aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.
2. A las superficies que con el tacto directo de los alimentos.
3. Úselo para acristalamiento estructural.
4. A todas las superficies que sangran aceite, plastificantes o solventes como madera sumergida en aceite, relleno de grietas de aceite y alguna grasa sin curar o azufrada y a la superficie donde está mojada.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

12 meses en envases sin abrir en un lugar fresco y seco a temperaturas entre +5°C y 27°C, humedad entre 30% y 70%.

El almacenamiento óptimo se encuentra en la mitad inferior de este rango de temperatura y humedad.

Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva ningún material a su envase original.

COLOR

Transparente, Blanco, Negro

Diferentes colores disponibles.

ENVASE

Embalaje del cartucho: 280mL

Diferentes envases disponibles.

SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Antes de la operación, lea atentamente las especificaciones de los productos y materiales, y las instrucciones en el paquete del contenedor.

Para obtener más información sobre la seguridad, consulte la MSDS.

NOTAS

Copyright, PEGALO Company. Todos los derechos reservados.

Toda la información contenida en este documento y en todas nuestras demás publicaciones (incluidas las electrónicas) se basa en nuestro conocimiento y experiencia actuales y es propiedad exclusiva de PEGALO. Ninguna parte de este documento puede ser copiada, mostrada a terceros, reproducida, comunicada al público o utilizada de cualquier otra manera sin el consentimiento por escrito de PEGALO. La información técnica contenida en este documento tiene carácter indicativo y no es exhaustiva. PEGALO no se hace responsable de ningún daño, ya sea directo o indirecto, debido a errores (editoriales), incompletitud y/o incorrección de este documento. Esto incluye, pero no se limita a, la incompletitud y/o incorrección debido a cambios tecnológicos o cualquier investigación realizada entre la fecha de publicación de este documento y la fecha en que se adquiere el producto. PEGALO se reserva el derecho de modificar la redacción de este documento. PEGALO no se hace responsable de ningún daño, ya sea directo o indirecto, debido al uso del producto descrito en este documento.

El usuario debe leer y comprender la información de este documento y otros documentos relacionados con los productos antes de utilizar el producto. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas necesarias para asegurarse de que el producto es adecuado para el uso previsto. No tenemos ninguna influencia en la forma en que se aplica el producto y/o cualquier circunstancia relacionada con eventos que ocurran durante el almacenamiento o el transporte y, por lo tanto, no aceptamos ninguna responsabilidad por daños.

-----FIN-----