

ARTESANATO Zingueria Sellador (Sellador de silicona modificada)

Ref.: Q/JL SX01P03-202001

No.: TDS24ED044EN-G020

Fecha de revisión: 2024-09-25

Fecha de emisión: 2024-09-25

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

- ARTESANATO Zingueria Sellador (Sellador de silicona modificada) es un adhesivo monocomponente a base de polímero de silicona híbrido, que se puede curar reaccionando con la humedad del aire y formar gradualmente un elastómero de alta resistencia.
- Se une fácilmente a la mayoría de los materiales, como el caucho, el vidrio, el cobre, el aluminio, el acero y la mayoría de los plásticos, incluso se une a diferentes materiales entre sí, como el vidrio al aluminio o el caucho al metal.
- Combina una adhesión instantánea y una alta fuerza de unión, perfecto para unir y sellar los techos y canalones.
- Es un adhesivo y sellador multipropósito de alta calidad, puede unir el espejo a superficies pintadas, yeso, metal o madera, etc.

APLICACIONES TIPICAS

- Es adecuado tanto para interior como para exterior.
- Es una unión rápida y duradera para la decoración del hogar, especialmente para fines de baño y cocina.
- Es un adhesivo de fraguado rápido ideal para unir diversos materiales y piezas premontadas.

CARACTERISTICA

- Excelente adherencia a diversos sustratos, como metal, laca, plástico, madera, etc.
- Buena resistencia a las vibraciones y a la fatiga
- Resistente al agua, fácil de usar, fuerte pero flexible
- Respetuoso con el medio ambiente, sin DOP

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ítems	C*a/T*b/S*c/O*d	Unidad	Valor típico	Requisito	Test Std	Eqv. Std
Apariencia		/	/	Pasta fina y uniforme	Q/JL-00-T001	
Densidad		g/cm3	1.58	1.58±0.10	GB/T 13477.2	
Tack free	///Finger	min	18	≤30	GB/T 13477.5	ASTM D2377:2000
Flacidez		mm	0	≤1	GB/T 13477.6	ISO 7390
Dureza, Shore A	7d///	/	44	35~55	GB/T 531.1	ISO 48-4
Profundidad de curado	24h///	mm	3.5	≥2.5	GB/T 32369	
	7d///	mm	6.5	≥6.0	GB/T 32369	
Elongación a la rotura	7d///	%	510	≥300	GB/T 528	ISO 37
Resistencia a la tracción	7d///	MPa	1.4	≥1.0	GB/T 528	ISO 37

Notas:

*a, Acondicionamiento, el espécimen está condicionado bajo (23±2) °C, (50±5)% Humedad relativa si no se

*b, Condición de prueba, la muestra se prueba en (23±2) °C, (50±5)% Humedad relativa si no se especifica;

*c, Sustrato

*d, Es necesario especificar otros.

Los datos anteriores están destinados a proporcionar orientación para su uso y no deben usarse para escribir especificaciones de productos

INSTRUCCIONES DE USO

TEMPERATURA DE APLICACIÓN: +5 °C a +45 °C

- La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa y pegamento viejo. Enmascare la superficie lisa para simplificar la limpieza. Aplícalo en una sola superficie.
- Retire la tapa del tubo y perforo la película con el reverso de la tapa para romper el sello. Corte la punta de la boquilla para lograr el tamaño de cordón deseado y atornille la boquilla al tubo.
- Apriete el tubo y aplique el sellador en un ligero ángulo en la dirección de uso. Después de su uso, retire la boquilla, limpie y vuelva a colocar la tapa firmemente para evitar que entre aire en el tubo.
- El sellador se cubre en 25 minutos, se seca al tacto en 1 hora y alcanza el curado completo después de aproximadamente 24 horas (hasta 3 mm de grosor)

RESTRICCIONES

1. Al sustrato que la temperatura superficial supere los +50°C o aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.
2. A las superficies que con el tacto directo de los alimentos.
3. No lo use para acristalamiento estructural.
4. No se recomienda para aplicaciones de inmersión continua en agua.

ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL

9 meses en envases sin abrir en un lugar fresco y seco a temperaturas entre +5°C y 27°C, humedad entre 30% y 70%. El almacenamiento óptimo se encuentra en la mitad inferior de este rango de temperatura y humedad. Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva ningún material a su envase original.

COLOR

Gris

Diferentes colores disponibles.

ENVASE

Cartucho: 280 mL

Diferentes envases disponibles.

SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Antes de operar, lea atentamente las especificaciones de los productos y materiales, y las instrucciones en el paquete del contenedor.

Para obtener más información sobre la seguridad, consulte la MSDS.

NOTAS

Copyright, PEGALO Company. Todos los derechos reservados.

Toda la información contenida en este documento y en todas nuestras demás publicaciones (incluidas las electrónicas) se basa en nuestro conocimiento y experiencia actuales y es propiedad exclusiva de PEGALO. Ninguna parte de este documento puede ser copiada, mostrada a terceros, reproducida, comunicada al público o utilizada de cualquier otra manera sin el consentimiento por escrito de PEGALO. La información técnica contenida en este documento tiene carácter indicativo y no es exhaustiva. PEGALO no se hace responsable de ningún daño, ya sea directo o indirecto, debido a errores (editoriales), incompletitud y/o incorrección de este documento. Esto incluye, pero no se limita a, la incompletitud y/o incorrección debido a cambios tecnológicos o cualquier investigación realizada entre la fecha de publicación de este documento y la fecha en que se adquiere el producto. PEGALO se reserva el derecho de modificar la redacción de este documento. PEGALO no se hace responsable de ningún daño, ya sea directo o indirecto, debido al uso del producto descrito en este documento.

El usuario debe leer y comprender la información de este documento y otros documentos relacionados con los productos antes de utilizar el producto. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas necesarias para asegurarse de que el producto es adecuado para el uso previsto. No tenemos ninguna influencia en la forma en que se aplica el producto y/o cualquier circunstancia relacionada con eventos que ocurran durante el almacenamiento o el transporte y, por lo tanto, no aceptamos ninguna responsabilidad por daños.

-----FIN-----